

Keo dán gạch có ĐỘ ĐÀN HỒI CAO
thích hợp cho khu vực chịu RUNG ĐỘNG & TẢI TRỌNG NẶNG



Chịu được mọi điều kiện thời tiết
Phù hợp với khu vực ngoài trời



Ốp lát được mọi loại gạch đá
với mọi loại kích thước



Thích hợp cho khu vực bãi đỗ xe,
tầng hầm, sảnh khách sạn, bệnh viện



• ĐẶC TÍNH

Keo dán gạch MaCoFlex là keo dán gạch cao cấp dùng cho mọi loại gạch/đá với mọi loại kích thước, phù hợp mọi điều kiện thời tiết. Với độ đàn hồi cao chịu được sự rung động và tải trọng nặng lưu thông.

• **PHÙ HỢP CHO:** Mọi loại gạch với mọi loại kích thước khác nhau.

• HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt nền bằng phẳng, cứng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.
- Đối với bề mặt là lớp cán nền, nên chờ cho lớp nền khô cứng hoàn toàn trước khi dán gạch (tránh sử dụng keo pha loãng như hồ dầu và thi công theo phương pháp hồ sống – hồ khô).
- Không nên ngâm gạch trong nước. Phải chắc chắn rằng gạch khô và sạch trước khi dán.

Pha trộn keo:

- Trộn keo MaCoFlex với nước sạch (tránh sử dụng nước phèn, nước dơ có tạp chất) theo tỉ lệ thể tích như sau: 1 phần nước : 3 phần bột keo (đổ keo từ từ vào nước).
- Sử dụng máy khuấy với tốc độ chậm hoặc trộn bằng tay đến khi hồ hợp đồng nhất. Đợi 3 – 4 phút để các thành phần hóa học tác dụng với nhau, trộn lại 1 lần nữa trước khi sử dụng.
- Phần keo đã trộn nên sử dụng trong vòng 4 giờ và tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Dán gạch:

- Sử dụng bay răng cưa chuyên dụng để trải keo lên tường hoặc sàn. Lưu ý nên trải keo theo một phương nhất định để tăng bề mặt bám dính giữa gạch và keo. Đối với bề mặt tường, nên trải keo theo phương ngang.
- Tráng một lớp keo mỏng phía sau mặt gạch trong trường hợp gạch có kích thước lớn hơn 40x40cm.
- Dán gạch lên lớp keo, có thể chỉnh sửa gạch trong vòng 15 phút tùy theo loại keo, tính chất gạch và môi trường thi công.
- Tránh tình trạng chỉnh sửa gạch khi lớp keo bắt đầu đông cứng sẽ gây ra hiện tượng tách lớp keo dán gạch.
- Làm sạch lớp keo dán thừa bám trên bề mặt. Chờ 24h trước khi chà ron.

• **ĐÓNG GÓI:** 25 kg/bao

• **MÀU SẮC:** Xám/Trắng

• **ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG:** Trung bình 5-7 kg/m²;
Trung bình 4-5 m²/bao

• HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	MaCoFlex
Định mức trung bình	5 kg/m ²
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm ³
Thời gian thành phần phát huy tác dụng	3-5 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mờ (Tùy môi trường, nhiệt độ)	15 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	15 phút
Độ dày yêu cầu	2 – 10 mm

• CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn Việt Nam và ISO	Tiêu chuẩn	MaCoFlex
Cường độ bám dính sau 28 ngày (TCVN7899-ISO13007)	≥ 1.0 N/mm ²	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước (TCVN7899-ISO13007)	≥ 1.0 N/mm ²	Đạt

• THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT

Sản phẩm của: **CÔNG TY TNHH TM DV 90S**

Địa chỉ: 995/2 Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0906 200 271 – 0866 829 873